

	ODLEW PIASKOWY	ODLEW Z FORMY CERAMICZNEJ (SKORUPOWEJ)	ODLEW KOKILOWY	ODLEW NISKOCIŚNIENIOWY	ODLEW WYSOKOCIŚNIENIOWY w LENAAL (nasze możliwości)
Waga odlewu (kg)	0,1 ... 500	0,1....15	0,01 50	1 70	0,0110
ilości roczne (szt.)	1 - 5.000	50 - 10.000	100 - 50.000	100 - 10.000	20.000 - 2.000.000
Koszt narzędzi	stosunkowo niski	stosunkowo niski / średni	średni	średni	wysoki
Koszt zmian	niski	stosunkowo niski / średni	średni	średni	wysoki
Minimalna grubość ścianki (mm)	4 - 6	2 - 4	3 - 4	3 - 4	ALU 1,5 - 3 ZN 0,8 - 1,5
Dokładność wymiarowa	całkiem dobra	dobra	dobra	dobra	bardzo dobra
Osiągalna chropowatość powierzchni (Ra)	> 6.3 - 12.3	> 6.3	> 3.2 (2.5)	> 3.2	> 1.6 (0.8)
Stopy odlewnicze	AlSi7Cu2 AlSi7Mg AlSi9Cu2 AlSi10Mg	AlMg3 AlSi7Mg AlSi10Mg AlSi12	AlSi7Mg AlSi10Mg AlSi12	AlSi7Mg AlSi10Mg AlSi12	AlSi9Cu3(Fe) AlSi9MgMn AlSi10Mg(Fe) AlSi12(Fe) AlSi12Cu1(Fe) ZnAl4Cu1
Czas dostawy narzędzi i próbek (w tygodniach)	3 - 6	2 - 4	5 - 12	8 - 15	10 - 20